



YC LAQUE MARINE

01/2016

:: DESCRIPTION

YC LAQUE MARINE est une laque de finition mono-composant à base alkyde offrant une haute brillance. Adapté aux supports stratifiés, bois et acier, situés au-dessus de la ligne de flottaison. Convient aussi bien sur surfaces intérieures qu'extérieures. Ce vernis possède une élasticité durable, résiste aux intempéries, est stable aux UV et procure une protection durable contre les éléments marins. Il apporte une brillance longue durée et protège les supports des rayures et de l'érosion. YC LAQUE MARINE se distingue par son bon pouvoir couvrant et son séchage rapide permettant de réduire la durée des intervalles d'application.

Très facile d'application.

:: DOMAINE D'APPLICATION

- Vernis à haute brillance
- Convient à divers types de surfaces situées au-dessus de la ligne de flottaison (stratifié polyester, bois, acier)
- Brillance longue durée
- Couleur et protection longue durée

:: CARACTERISTIQUES PRODUIT

Conditionnement	Boîte – 750 ml
Couleur	Haute brillance – blanc, gris, crème, bleu foncé, noir, rouge, vert
Rendement	Env. 12 m²/l
Poids spécifique	Env. 0.9 kg/l
Nettoyage des outils	YC Diluant pour Laques et Vernis (Coating Thinner)



:: MISE EN ŒUVRE

Le support doit être parfaitement propre, sec et exempt de toute substance grasseuse. Les couches précédentes doivent être intactes et bien adhérer au support. Si nécessaire les poncer et éliminer soigneusement les poussières et résidus. Si nécessaire appliquer un primaire.

Température d'application : application par temps sec et températures situées entre 10 et 30°C.

Application au pinceau ou au rouleau mousse. Sur surface non préparée, appliquer 1-2 couches de YC PRIMAIRE LAQUE MARINE et 2-3 couches de YC LAQUE MARINE pour la finition. Indépendamment de l'usure, nous recommandons 1-2 couches de YC LAQUE MARINE comme couche de renouvellement. Le rendu peut être amélioré par adjonction, si nécessaire, de 5-10% de YC DILUANT LAQUES ET VERNIS.

Respecter un intervalle de 8 heures minimum entre deux couches à 3 jours maximum (à 20°C). En cas de dépassement de ce délai, il faudra rendre le support rugueux.

:: UTILISATION - SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif.

Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Copyright VOSSCHEMIE