

VERNIS MARIN SATINE

DESCRIPTION

YC VERNIS MARIN SATINE est un vernis traditionnel destiné à tous les supports bois situés au-dessus de la ligne de flottaison, aussi bien pour surfaces intérieures qu'extérieures.

Ce vernis est très résistant à l'abrasion, résistant aux intempéries, stable aux UV et apporte une protection durable contre les éléments marins. Il protège le bois contre le blanchiment et le jaunissement. Il sèche rapidement et permet ainsi de procéder rapidement aux applications suivantes.

DOMAINE D'APPLICATION

Destiné à tous les supports bois situés au-dessus de la ligne de flottaison, aussi bien pour surfaces intérieures qu'extérieures.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Conditionnement :	0.750 l
Composition:	Résine polyuréthane avec filtre anti-UV
Couleur :	Incolore / Satiné 20 gloss
Dilution (en volume) :	10% - application pinceau ou rouleau
(avec YC Diluant Laque)	15% - application pistolet airless buse Ø7 mils max.
	20% - application pistolet buse Ø 1.2 atm. 3-3.5
Epaisseur conseillée :	30 microns (produit sec) ou 75 microns (produit humide) par couche
Séchage :	
. Hors poussières	2 h à 20°C
. Sec au toucher	12 h à 20°C
. Sec en profondeur	24 h
Temps de recouvrement :	24 h
Poids spécifique :	930 ±18 g/l à 20°C
Extraits secs :	40% (en volume)
	49% (en poids)
Viscosité :	Coupe Ford Ø4 : 50 ± 15" à 20°C
Rendement théorique :	13 m²/l à 30 microns secs par couche
Conservation :	12 mois dans un endroit sec et frais, dans son emballage d'origine non ouvert
Nettoyage des outils :	Acétone

MISE EN OEUVRE

Préparation du support :

- **Bois exotiques et contreplaqué marine :**
 - . poncer à l'abrasif moyen la surface une fois celle-ci propre et sèche
 - . appliquer une 1^{ère} couche de YC VERNIS MARIN SATINE dilué à 50% et laisser sécher 24 h
 - . poncer à l'abrasif moyen
- **Bois neuf :**
 - . poncer à l'abrasif moyen la surface une fois celle-ci propre et sèche
 - . appliquer une couche de lasure incolore ou coloré et laisser sécher 24 h
 - . poncer à l'abrasif moyen pour lisser le bois
- **Bois déjà vernis et en mauvais état :**
 - . éliminer parfaitement le vernis par décapage ou ponçage
 - . éliminer les traces noires avec YC NETTOYANT TECK et laisser sécher
 - . puis procéder comme pour le bois neuf ou le contreplaqué marin
- **Bois déjà vernis et en bon état :**
 - . poncer à l'abrasif moyen la surface

Application :

Au rouleau, pinceau ou pistolet.

- Appliquer 4 couches minimum de YC VERNIS MARIN SATINE, jusqu'à complète saturation du bois, avec un léger ponçage entre chaque couche. Respecter un temps de séchage de 24h entre chaque couche
- Puis appliquer 2 couches de YC VERNIS MARIN SATINE en faible épaisseur afin d'éviter tout défaut de surface au séchage.
- Eviter de travailler au soleil ou par temps de pluie.

Conditions à respecter :

- Humidité ambiante : 80% maximum
- Température ambiante : 5°C minimum, et au moins 3°C au-dessus du point de rosée

UTILISATION - SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif.

Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services