



CIRE BLUE WAX – FK 16

Cire de démoulage

Généralités

La cire FK 333 MR est un agent démoulant externe sous forme de pâte tendre. Elle s'évapore à température ambiante et forme un film qui adhère aux parois du moule et non à la résine. Elle agit comme un agent protecteur anti-corrosion sur les moules métalliques tout en supprimant les préparations spéciales lors d'un stockage prolongé. Elle peut être utilisée jusqu'à 120°C voir plus.

Application

La cire FK 333 MR a été conçue pour les résines et les gelcoats polyester, époxy ainsi que pour le PU. Elle a été formulée principalement pour former une fine couche de cire s'appliquant aisément sur les moules, les bords des moules et les plages techniques tout en évitant l'encrassement. Elle peut être appliquée sur le moule sans risque de refus.

Mode d'emploi

Sur moule propre appliquer 6 couches de CIREX FK 333 MR à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon.
Attendre 15 minutes entre chaque couche
Lustrer la dernière couche et attendre 30 minutes avant de procéder au moulage.

Conservation :

1 an après ouverture de la boîte.