

COLLE PPU 100

DESCRIPTION

La COLLE PPU 100 est une colle polyuréthane solvantée mono-composant prête à l'emploi.

Le durcissement s'obtient par réaction avec l'humidité de l'air (50% d'humidité de l'air minimum, sinon ne polymérise pas).

DOMAINE D'APPLICATION

Utilisée principalement pour :

- le collage de tissus ou mats de verre sur des coques ou ponts de bois
- l'assemblage de bois avec d'autres matériaux (métal, béton, polyester)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Densité	1.06 ±0.03		
Teneur en matières sèches	80 ±3 en volume		
Rendement par couche	200-400 g/m ²		
	10°C	15°C	25°C
Sec hors poussière	16 h	8 h	4 h
Sec au toucher	32 h	16 h	8 h
Sec à cœur	14 j	7 j	3 j
Temps de recouvrement mini	3 j	24 h	12 h

Temps de recouvrement maxi	6 j*	3 j*	2 j*
Mise en service à 20°C	20 j	7 j	4 j
Stockage	1 an dans sons emballage d'origine non ouvert, dans un lieu sec et tempéré, à l'abri du gel et de l'humidité.		

*sauf dépolissage complet de surface

:: MISE EN OEUVRE

Préparation :

Le support en bois doit être dégraissé si nécessaire, poncé et parfaitement dépoussiéré. Siccité entre 12% et 20%. Un support trop humide favoriserait l'apparition de mousse peu adhérente, un support trop sec lié à une faible hygrométrie entraînerait un ralentissement du durcissement de la colle.

Les températures du support et de l'air devront être comprises entre 5°C et 25°C, l'humidité relative de l'air entre 50% et 80%.

Application :

La colle PPU 100 étant inflammable, elle doit être appliquée à l'abri de toute source de chaleur ou d'étincelle.

:: UTILISATION - SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail,

aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif.

Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.