

PRIMAIRE LAQUE MARINE

02/7-18

DESCRIPTION

YC PRIMAIRE LAQUE MARINE est un primaire d'accrochage mono-composant pour laque alkyde, à utiliser au-dessus de la ligne de flottaison.

Pour un laquage de finition haute brillance, utiliser YC LAQUE MARINE ou YC LAQUE DE FINITION MARINE.

DOMAINE D'APPLICATION

- Utilisation intérieure ou extérieure
- Sur supports en stratifié, bois ou acier
- Idéal comme sous-couche pour laques mono-composant, permet d'obtenir un aspect assez homogène

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Composition	Alkyde uréthane
Couleur	Blanc
Dilution	avec YC DILUANT LAQUE ET PRIMAIRE MONO-COMPOSANT 5% pour utilisation pinceau ou rouleau 5% pour utilisation au pistolet airless – buse Ø 11-17 Mills 10% pour utilisation au pistolet – buse Ø 1.7 – 1.9 atm. 3.5
Epaisseur conseillée	50µ secs ou 100µ humides par couche
Brillance	Mat
Séchage air ambiant	hors poussière : 1 h à 20°C sec au toucher : 6 h à 20°C sec à cœur : 24 h
Temps de recouvrement	24 h
Extraits secs	50 ±1 % (volume) 73 ±1 % (poids)
Poids spécifique	1450 ±30 g/l à 20°C
Viscosité	coupe Ford Ø4 : 180 ±15" à 20°C
Rendement théorique	10 m²/l à 50µ secs par couche
Stockage	12 mois minimum dans son emballage d'origine non ouvert. Conserver dans un endroit sec et frais.

∴ MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

- **Polyester :**
 - . décirer la surface, poncer à l'abrasif fin, dépoussiérer
- **Métal (fer, acier) :**
 - . sablage obligatoire au degré SA 2.5
 - . si le sablage n'est pas possible, éliminer toute trace de rouille par disquage ou à l'aide d'une brosse métallique.
 - . appliquer une couche de YC PRIMAIRE EPOXY dilué à 30%, puis une seconde couche, en respectant les temps de recouvrement.
 - . dans les 72 h, appliquer 2 couches de YC PRIMAIRE LAQUE MARINE.
- **Aluminium :**
 - . l'aluminium doit être désoxydé ou bien poncé
 - . dégraisser, dépoussiérer
 - . appliquer une couche de YC PRIMAIRE EPOXY dilué à 30%, puis une seconde couche, en respectant les temps de recouvrement.
 - . dans les 72 h, appliquer 2 couches de YC PRIMAIRE LAQUE MARINE.
- **Bois:**
 - . poncer la surface avec un abrasif moyen
 - . la surface doit être propre et sèche
 - . appliquer une couche de lasure pour bois, et laisser sécher

Application :

Au rouleau, pinceau ou pistolet.

- Poncer le support à l'abrasif fin et appliquer une première couche de YC PRIMAIRE LAQUE MARINE, en respectant les consignes de dilution avec YC DILUANT LAQUE ET PRIMAIRE MONO-COMPOSANT.
- Laisser sécher 24 h avant de procéder à la seconde couche.
- Ne pas appliquer de couches trop épaisses pour éviter tout défaut de surface (cloques, coulures, petits trous « têtes d'épingle », film non durci). Epaisseur conseillée : 50µ secs par couche (soit 100µ humides).

Conditions à respecter :

- Humidité ambiante : 80% maximum
- Température ambiante : 5°C minimum, et au moins 3°C au-dessus du point de rosée



:: SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif.

Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.